

気 温 表 （宮崎地方気象台、西都観測所）

作成日：2025年2月

過去10年間の西都地区日平均気温・コンクリート打設翌日から28日間の平均気温

測定期間：2015年～2024年

月 日	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後
1	4.9	7.0	7.6	8.5	11.1	12.0	15.5	16.4	18.2	19.6	21.1	22.6	25.2	26.6	28.1	27.8	26.1	25.1	23.3	20.1	16.2	14.7	10.6	8.8
2	6.1	7.1	7.1	8.7	9.7	12.1	15.1	16.5	17.9	19.8	21.2	22.8	25.4	26.7	28.2	27.7	25.9	25.0	22.5	19.9	16.4	14.5	10.3	8.7
3	6.7	7.2	6.7	8.8	8.2	12.3	15.5	16.6	17.7	19.9	21.1	22.9	25.2	26.8	28.1	27.7	26.0	24.9	22.7	19.7	15.9	14.4	10.5	8.6
4	6.8	7.2	7.9	8.9	11.0	12.6	16.6	16.7	18.7	20.0	21.1	23.1	26.0	26.9	28.3	27.6	25.9	24.8	23.0	19.4	15.6	14.2	10.9	8.4
5	7.3	7.2	7.8	8.9	11.8	12.7	15.9	16.7	19.4	20.1	20.5	23.2	26.3	27.0	28.3	27.6	25.8	24.6	23.1	19.2	15.2	14.0	9.8	8.2
6	8.1	7.2	7.0	9.0	11.3	12.8	15.9	16.8	19.2	20.2	20.7	23.4	26.2	27.0	28.0	27.5	26.2	24.5	21.9	18.9	16.0	13.8	9.5	8.1
7	7.4	7.2	7.4	9.2	10.6	13.0	15.9	16.9	19.3	20.2	21.7	23.6	26.4	27.1	28.3	27.4	26.4	24.4	22.0	18.7	16.5	13.6	9.6	8.0
8	7.4	7.2	7.5	9.4	11.2	13.2	15.2	17.0	18.4	20.3	22.1	23.7	26.4	27.2	28.3	27.3	25.5	24.3	21.6	18.5	16.8	13.4	8.5	7.9
9	6.6	7.2	6.8	9.5	10.5	13.4	15.1	17.2	18.1	20.4	22.5	23.9	26.8	27.2	28.2	27.2	25.1	24.2	21.0	18.3	16.2	13.1	8.6	7.8
10	6.8	7.2	7.4	9.6	10.9	13.6	15.2	17.3	18.9	20.5	22.3	24.0	26.4	27.3	28.3	27.2	25.5	24.1	21.5	18.1	14.9	12.9	10.0	7.8
11	6.7	7.2	7.2	9.7	11.0	13.7	15.9	17.4	19.5	20.6	22.1	24.2	27.0	27.3	27.8	27.1	25.6	23.9	20.9	17.9	15.3	12.7	11.1	7.7
12	6.8	7.3	8.4	9.9	11.7	13.9	16.3	17.5	19.1	20.7	22.9	24.3	26.7	27.4	27.9	27.0	25.5	23.8	20.4	17.8	14.7	12.4	10.7	7.6
13	6.7	7.3	10.5	10.0	11.9	14.0	15.9	17.6	19.5	20.8	22.3	24.5	26.0	27.4	28.2	26.9	25.8	23.6	19.7	17.6	15.6	12.3	9.3	7.5
14	6.9	7.3	9.9	10.0	11.9	14.1	16.3	17.7	19.8	20.9	22.4	24.6	26.6	27.5	28.1	26.8	25.6	23.4	19.7	17.4	15.6	12.1	9.1	7.3
15	8.0	7.3	9.4	10.1	11.9	14.3	16.6	17.8	19.8	21.0	22.7	24.8	25.8	27.6	27.8	26.7	25.7	23.3	19.9	17.3	14.9	11.9	8.7	7.2
16	7.6	7.3	8.9	10.2	12.6	14.4	16.8	17.9	20.4	21.1	22.8	24.9	26.0	27.6	27.9	26.6	25.5	23.0	20.3	17.1	14.1	11.7	8.6	7.2
17	7.6	7.4	8.3	10.3	13.4	14.5	16.5	18.0	20.8	21.1	22.2	25.0	26.3	27.7	27.6	26.6	25.7	22.8	19.5	16.9	14.7	11.5	7.3	7.1
18	7.3	7.5	8.2	10.4	14.2	14.7	16.5	18.2	20.2	21.2	22.4	25.2	26.5	27.8	26.9	26.5	25.9	22.6	19.4	16.8	15.4	11.3	5.7	7.0
19	7.7	7.6	9.5	10.6	14.4	14.7	16.7	18.3	20.4	21.3	23.0	25.3	27.1	27.8	27.0	26.4	24.7	22.4	19.2	16.6	14.3	11.1	6.8	7.1
20	7.6	7.6	10.5	10.8	12.8	14.8	17.2	18.5	20.5	21.4	22.7	25.4	27.3	27.9	27.6	26.4	23.9	22.2	18.1	16.5	13.4	10.8	7.6	7.1
21	7.0	7.6	9.6	10.9	13.6	15.0	17.6	18.5	19.3	21.4	23.4	25.5	27.4	27.9	28.0	26.3	23.8	22.1	18.0	16.3	13.5	10.6	9.1	7.1
22	7.8	7.7	10.5	11.0	12.6	15.1	17.6	18.6	19.4	21.5	23.7	25.7	27.2	27.9	28.1	26.2	24.3	21.9	18.9	16.2	14.7	10.3	8.7	7.0
23	8.3	7.7	9.9	11.1	12.6	15.2	16.9	18.8	20.2	21.7	24.1	25.8	27.2	27.9	28.0	26.1	23.6	21.7	18.7	16.1	14.0	10.1	7.9	7.0
24	6.0	7.8	8.1	11.2	12.4	15.4	17.2	18.8	20.3	21.8	24.6	25.9	27.1	27.9	27.5	26.0	23.1	21.5	17.2	15.9	12.3	9.9	8.1	7.0
25	5.4	7.9	9.1	11.4	12.4	15.6	17.3	18.9	21.4	21.9	24.1	26.0	27.4	27.9	27.4	25.8	23.4	21.3	17.0	15.8	11.9	9.8	8.3	6.9
26	6.8	8.1	9.5	11.5	13.7	15.7	17.7	19.0	20.9	21.9	24.8	26.1	27.4	27.9	26.7	25.7	23.7	21.2	17.4	15.7	13.0	9.6	7.9	6.9
27	7.4	8.2	9.0	11.6	13.5	15.9	17.2	19.1	21.5	22.1	24.3	26.2	27.5	27.9	26.6	25.6	23.7	20.9	18.2	15.6	13.0	9.4	7.6	6.9
28	7.6	8.3	9.8	11.8	13.7	16.0	17.5	19.3	21.1	22.2	24.9	26.3	28.1	27.9	26.9	25.5	23.6	20.7	17.9	15.3	11.9	9.3	6.4	6.9
29	7.3	8.3	11.0	11.9	14.3	16.1	17.7	19.4	21.5	22.3	25.1	26.4	28.0	27.9	26.7	25.4	23.4	20.5	17.3	15.1	11.2	9.1	6.6	6.9
30	7.9	8.4			15.2	16.2	18.2	19.5	21.7	22.4	25.3	26.5	28.0	27.9	26.7	25.3	23.4	20.3	16.2	15.0	11.6	9.0	7.1	6.9
31	6.8	8.4			14.8	16.3			20.9	22.5			28.0	27.8	26.7	25.2			15.9	14.9			6.4	6.9

構造体強度補正値28Sの標準値（セメントの種類：普通ポルトランドセメント）				暑 中 コ ン ク リ ー ト （ 修 正 標 準 配 合 ） 適 用 期 間	
構造体 強度補正値	コンクリートの打込みから材齢28日までの 期間の予想平均気温 θ の範囲(°C)		コンクリートの打込み期間	構造体 強度補正値	日平均気温の平年値が 25°Cを超える期間
3 N/mm ²	$8 \leq \theta$		1月26日 ～ 12月 7日	6 N/mm ²	6月29日 ～ 9月18日 (6月下旬 ～ 9月中旬)
6 N/mm ²	$0 \leq \theta < 8$		12月 8日 ～ 1月25日		